

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr. 18-14



(pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) Nr. 305/2011 III priedą)

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:	MIDA FIX TOP PV S5	
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis	Naudojama pavieniam (vienasluksniam) arba viršutiniam hidroizoliaciniam stogo sluoksniui bei kitų inžinerinių statinių hidroizoliacijai įrengti. Tinka naujiems stogams įrengti ir stogo remonto darbams. Prilydoma kaitinant, galima papildomai tvirtinti mechaniškai.	
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema:	sistema 2+	
4. Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas:	UAB "Mida LT", Gamyklos g. 19, LT-96155 Gargždai, Tel.: (8-46) 455 356; info@mida.lt; www.mida.lt	
5. Darnusis standartas	LST EN 13707:2005+A2:2010	
6. Notifikuotoji įstaiga Bureau Veritas Italia SPA (identifikacinis Nr. 1370)	atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės patikrinimą bei nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal sistemą 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatą 1370-CPR-0041	
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Išorinis ugnies poveikis	$B_{ROOF}(t1)^*$	EN 13501-5+A1
Degumas	E klasė	EN 13501-1+A1
Nepralaidumas vandeniui	nepralaidi, bandant 300 kPa slėgiu	EN 1928 (B metodas)
Ploto vieneto masė	$6,4 \pm 0,25$ kg/m ²	EN 1849-1
Storis	$5,2 \pm 0,2$ mm	EN 1849-1
Mechaninis atsparumas:		
atsparumas tempimui (išilgine/ skersine kryptimis)	1100 N/50mm (± 200 N/50mm) / 900 N/50mm (± 200 N/50mm)	EN 12311-1
santykinis pailgėjimas (išilgine/ skersine kryptimis)	40 % (± 20 abs.) / 40 % (± 20 abs.)	EN 12311-1
atsparumas plėšimui vinimi	300 N (± 100 N)	EN 12310-1
Jungties atsparumas atlupimui	150 N/50 mm (- 100 N/50mm)	EN 12316-1
Jungties atsparumas šlyčiai	800 N/50mm (- 200 N/50mm)	EN 12317-1
Atsparumas smūgiui	h=2000 mm	EN 12691 (Method A)
Atsparumas statinei apkrovai	20 kg	EN 12730 (Method A)
Lankstumas	(- 25)°C	EN 1109
Atsparumas nutekėjimui	$\geq 100^\circ\text{C}$	EN 1110
Matmenų stabilumas	$\leq 0,3$ %	EN 1107-1
Dirbtinis sendinimas ilgai laikant padidintoje temperatūroje	- 15 °C (± 5 °C)	EN 1296, EN 1109
Granulių adhezija	15% (± 15 abs.)	EN 12039
Vandens garų pralaidumas	$\mu = 20000$	EN 13707 5.2.9p.
Pavojingos medžiagos	medžiagos sudėtyje nėra pavojingų medžiagų	

* Stogų išorinio ugnies veikimo klasifikavimo ataskaitos

1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta UAB "Mida LT" vardu:

Vyr. technologė Živilė Paulauskaitė

(vardas, pavardė, pareigos)

Gargždai, 2023 04 28

(išdavimo vieta ir data)





www.mida.lt

